

# Agregado AS 750 / 1000

## Agregado para aspersão em pinturas

---

### 1. Descrição

AS750 e AS1000 são agregados selecionados, graduados e isentos de materiais orgânicos e impurezas, para serem adicionados ou aspergidos em tintas ou vernizes com o objetivo de compor um produto com características antiderrapantes para pisos de concreto.

### 2. Áreas de aplicação

Como agregados para acabamento superficial de pisos, sendo aplicado em conjunto com uma tinta ou verniz, tornando a superfície antiderrapante. De acordo com a rugosidade desejada, deve-se optar por um dos tipos dos agregados AS750 e AS1000: aspergidos sobre as tintas da linha Epóxi SF / FC 144 para a obtenção de superfícies de média e alta rugosidade, respectivamente.

### 3. Vantagens

- Proporcionam acabamento antiderrapante
- Aumentam a resistência à abrasão do acabamento
- Ampliam a durabilidade do acabamento superficial do piso

### 4. Instruções de uso

O preparo do substrato de concreto deverá atender às instruções constantes nas páginas das respectivas tintas e vernizes que compõem o sistema. É importante observar que as tintas e vernizes das linhas PU FC 144 e Epóxi SF são compostas por resinas base epóxi ou poliuretano e não devem ser aplicadas sobre substratos com umidade relativa superior a 5%. Desta forma, os agregados AS são fornecidos prontos para a aplicação, devendo-se observar boas condições de armazenagem para evitar sua exposição à umidade. Os agregados AS750 e AS1000 devem ser aspergidos manual ou mecanicamente sobre a primeira demão ainda em estado fresco das tintas da linha Epóxi SF e PU FC144, de forma a cobrir toda a superfície da tinta. Após o período inicial de 8 horas, remover o excesso do agregado com o uso de vassouras e aplicar a(s) demão(s) de acabamento da tinta.

### Informações adicionais

Os agregados AS750 e AS1000 compõem o sistema multilayer para revestimentos de alto desempenho para pisos industriais.

## 8. Propriedades e características

<b>Composição mineralógica:</b>	Dióxido de silício
<b>Dimensões máximas</b>	AS 750: 0,600 mm AS 1000: 0,840 mm

## 10. Consumo teórico aproximado

### AS 750 e 1000:

Sistema Multilayer: 3 a 4 kg/m<sup>2</sup> dos agregados aspergidos sobre a superfície previamente imprimada com Primer 30.

O consumo varia em função das propriedades da tinta a ser aplicada e da espessura final requerida para o acabamento.

## 11. Fornecimento e armazenagem

**AS 750 e 1000** são fornecidos em sacos de 10kg.

Os materiais são compostos por partículas inertes e não apresentam deterioração ao longo do tempo. Apenas sua umidade deve ser controlada no momento da aplicação, caso a embalagem seja violada.

## 12. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:** O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da **Quartzolit**, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, do usuário e de outros. Em função destes fatores, o rendimento e o desempenho do produto podem apresentar variações.

Revisado em Dezembro de 2023