

## weber.floor primer 30 / 31

---

### 1. Descrição

**weber.floor primer 30** e **weber.floor primer 31** são imprimações à base de resina epóxi, bicomponentes, especialmente formuladas para o preparo de superfícies de concreto, antes da aplicação dos revestimentos à base de resina epóxi da linha Anchartec. O filme curado forma uma película firmemente aderida ao concreto, garantindo uma excelente adesão de revestimentos de alto desempenho ao substrato, como os produtos das linhas **weber.floor epóxi tf**, **weber.floor epóxi sl** e **weber.floor screap coat**.

### 2. Usos

Para obter um substrato adequado à aplicação de produtos à base de resina epóxi ou de outras resinas, como os revestimentos autonivelantes ou espatulados, pinturas, entre outros

### 3. Instruções de uso

A escolha entre **weber.floor primer 30** e **weber.floor primer 31** depende exclusivamente do tempo disponível para a liberação das áreas, devendo-se optar pelo **weber.floor primer 31** quando houver necessidade de conferir maior velocidade à execução dos serviços.

### 5. Mistura

Adicionar o componente endurecedor (Componente B) ao recipiente do componente base (Componente A) e misturar até obter uma mistura homogênea. No caso de grandes volumes, utilizar uma hélice acoplada a uma furadeira de baixa rotação (400 a 500 rpm) para efetuar a mistura.

### 6. Aplicação

A imprimação deve ser aplicada sobre a superfície íntegra, limpa e seca. Aplicar com rolo para epóxi em uma única demão, obedecendo o consumo recomendado, e aguardar a cura para aplicar o revestimento especificado. Evitar empoçamentos do produto e, se a superfície absorvê-lo rapidamente, aplicar uma nova demão.

**NOTA:** Por se tratar de produto de base epóxi, com o decorrer do tempo pode apresentar amarelamento, principalmente em ambientes externos e sob efeitos de raios U.V. ou até mesmo aqueles gerados por lâmpadas com este espectro em ambientes internos.

### 7. Consumo teórico aproximado

**weber.floor primer 30** e **weber.floor primer 31**: 0,250 a 0,400 kg/m<sup>2</sup>

### 8. Fornecimento e armazenagem

**weber.floor primer 30** e **weber.floor primer 31** são fornecidos em conjuntos de 4 kg. Mantendo-se em local seco, ventilado e na embalagem original lacrada, sua validade é de 12 meses.

## 9. Precauções

As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

**IMPORTANTE:** *O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície/substrato onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Weber, como uniformidade da superfície, umidade relativa do ar e ou de superfície, temperatura e condições climáticas, locais, além de conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, usuário e outros. Em função destes fatores, o rendimento e performance podem apresentar variações.*